

Profiil HSS

Voodrilaud



- termiliselt töödeldud kogu ristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- 100% looduslik, taaskasutatav
- tavapärane ja lihtne paigaldus
- kauakestev ja stabiilne

Lisavõimalused



VIIMISTLUS



TULETÕKKE-
IMMUTUS



Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskusesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotöötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.

VOODRILAUD

ANDMED

		Katvus	arvestuslikul pakendamisel
Profiil:	HSS	m/m ²	m/m ³
mänd	42 x 28/42	23,80	567
Pikkus:	Mänd 1.8 - 5.1 m		



Termopuidust toodetel jälgida Thermoarena paigaldusjuhiseid



Thermoarena

Thermoarena OÜ, Farmi tee 5, Koigi küla, Järva maakond, 72501
Telefon +372 509 6803, info@thermoarena.com, thermoarena.com



The mark of
responsible forestry
FSC® C114364

