


Profiil SHP



Klassikaline terrassilaud

- termiliselt töödeldud kogu ristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- kiire ja lihtne paigaldus
- kauakestev
- 100% looduslik, taaskasutatav
- püsikindel ajas ja mõõtmes

Lisavõimalused



OTSATAPPIMINE



HARJATUD



Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskusesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.



TERRASSILAUD

ANDMED

| Profiil: | SHP | Katvus m/m ² | arvestuslikul pakendamisel m/m ³ |
|-----------|-------------|----------------------------|---|
| | 26 x 92 | 10,20 | 418 |
| | 26 x 117 | 8,13 | 328 |
| | 26 x 140 | 6,85 | 274 |
| Materjal: | Mänd | | |
| Pikkus: | 1.8 - 5.1 m | | |



Termopuidust toodetel jälgida Thermoarena paigaldusjuhiseid



Thermoarena

Thermoarena OÜ, Farmi tee 5, Koigi küla, Järva maakond, 72501
Telefon +372 509 6803, info@thermoarena.com, thermoarena.com



The mark of
responsible forestry
FSC® C114364

